



# НАЛИВНОЙ ПОЛ

Выравнивающая быстротвердеющая смесь для пола, выпускается по ГОСТ 31358-2019 «Смеси сухие строительные напольные. Технические условия».

Дата создания или обновления тех листа: 07.2024.

## ОПИСАНИЕ

Наливной пол ЦЕМЕНТУМ — это сухая смесь на основе цемента собственного производства, гипса и тщательно подобранных минеральных наполнителей, специальных заполнителей и модифицирующих добавок, усиленная фиброволокном. Выпускается в соответствии с требованиями российского стандарта ГОСТ 31358-2019.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сделано на цементе собственного производства
- Толщина стоя 3–80 мм
- Подходит для системы «теплый пол»
- Пешеходная нагрузка через 3 часа
- Ровная и гладкая поверхность для самых требовательных напольных покрытий
- Для ручного и машинного нанесения
- Усилен фиброволокном

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Наливной пол ЦЕМЕНТУМ применяется для изготовления стяжек, в том числе с подогревом, а также финишного чернового выравнивания оснований пола внутри помещений, эксплуатируемых в условиях слабых и умеренных нагрузок (жилые, коммерческие, бытовые, административные и общественные помещения). Подходит для ручного и механизированного способа, за один проход можно нанести слой от 3 до 80 мм. Может применяться в помещениях с нормальной и повышенной влажностью (например, санузел, ванная комната, кухня). Подходит для укладки под следующие типы покрытий: плитка, керамогранит, ламинат, паркетная доска, ПВХ, линолеум и ковролин.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав

Комплексное вяжущее, минеральные заполнители, модифицирующие добавки

Класс наливного пола по ГОСТ 31358-2019

Рк 5 В12,5 Btb 4

Рекомендованная толщина слоя

3–80 мм

Ориентировочный расход сухой смеси на м<sup>2</sup> при слое 10 мм

15 кг

Расход воды затворения на 1 мешок

Значение указано на каждом мешке и зависит от адреса производства. Количество воды на мешок: 4,8–5,2 л для ООО «ДАРстрой», ОП ООО «Цементум Центр» 4,6–5 л ООО «ПРОМСТРОЙ», ООО «ДРАЙМИКС»

Подвижность

Рк 5 (не менее 240 мм на момент завершения периода жизнеспособности 40 минут)

Прочность сцепления с основанием, не менее

0,8 МПа

Прочность на сжатие через 28 сут, не менее

не менее 16 МПа

Прочность на изгиб через 28 сут, не менее

не менее 5 МПа

Жизнеспособность готового раствора, не менее

40 минут

Пешеходная нагрузка

3 часа

Укладка напольных покрытий:

3–7 суток

Плитка, керамогранит

7–28 суток

Ламинат, линолеум

+

Механизированный способ нанесения

+

Возможность устройства стяжки типа «теплый пол»

+5 — +30 °C

Температура воздуха, основания, материалов при работе

## ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

### Подготовка основания

Основание должно быть прочным. Слабые, пылящие слои и цементное молоко обязательно удалить, например, методом шлифования. Основание должно быть очищено от пыли, масел, клея и других загрязнений и неоднородностей.

Все трещины должны быть расшиты и заполнены пескобетоном или другими ремонтными смесями. При устройстве поверх цементно-песчаной стяжки необходимо убедиться, что возраст стяжки не менее 28 дней и влажность не более 2 %. Необходимо загрунтовать основание составами с соответствующей областью применения. В качестве грунтовки не рекомендуется использовать бетоноконтакт. По периметру помещения и вокруг всех выступающих элементов устраивается демпферная лента.

### Приготовление раствора

Налейте в емкость чистую воду (температура +15–20 °C) согласно рекомендациям, указанным на мешке. При постоянном перемешивании постепенно добавьте в емкость сухую смесь. Тщательно перемешайте миксером или дрелью с насадкой при скорости вращения 400–800 об/мин на протяжении 1,5–2 минут до однородного состояния. Оставьте для созревания на 3–5 минут. Перемешайте смесь еще раз. После приготовления смесь должна быть израсходована в течение 40 минут. В случае механизированного нанесения консистенцию раствора подобрать в соответствии с значением подвижности по расплыву кольца Рк (см. таблицу «Технические характеристики»).

### Применение

Раствор равномерно разливается по поверхности, начиная с наиболее отдаленного от входа угла. Затем его необходимо разровнять металлической раклей и прокатать игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха. При необходимости нанесения следующего слоя смеси предыдущий слой должен отвечать требованиям раздела «Подготовка основания». В случае использования профильных металлических маяков рекомендуется их удалить после достаточного набора прочности.

Толщина стяжки должна быть не менее:

- 20 мм по плитам перекрытия;
- 35 мм на разделительном слое, например, из полиэтиленовой пленки;
- 45 мм на тепло-, звукоизоляционном материале.

При заливке и наборе прочности пола не рекомендуется включать теплые полы. Эксплуатация теплого пола возможна не ранее чем через 21 сутки.

Наливной пол обязательно закрывать напольным покрытием.

### РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется использовать мерные сосуды для точного дозирования воды при приготовлении смеси, так как избыток воды приводит к снижению прочности и расслаиванию материала! Работы рекомендуется выполнять при температуре воздуха и основания от +5 до +30 °C. Бетон и стяжка должны быть обработаны фрезеровальной или дробеструйной машиной для удаления верхнего ослабленного слоя и создания шероховатого слоя. При устройстве “плавающей” стяжки тепло-, звукоизоляционные плиты накрывают полиэтиленовой пленкой, поверх которой устраивается слой стяжки.

При площади помещения более 36 м<sup>2</sup> в стяжке должны быть нарезаны температурно-усадочные швы в продольном и поперечном направлениях с шагом не более 6 метров шириной 3–5 мм на глубину не менее ½ толщины стяжки. Нарезка усадочных швов зависит от температурно-влажностного режима и толщины стяжки и происходит примерно через 10–15 часов после изготовления стяжки. Швы должны иметь форму близкую к квадрату, совпадать с осями колонн и швами плиты перекрытия. В случае наличия деформационных швов в основании (стяжке, бетоне) необходимо их повторить и в выравнивающем слое из наливного пола. Возможность пешеходной нагрузки после заливки зависит от температурно-влажностного режима в помещении и толщины слоя стяжки, для слоя 10 мм передвигаться возможно спустя минимум 3 часа. В течение первых 7–14 суток необходимо поддерживать температурно-влажностный режим для твердения стяжки: защищать от сквозняков, ветра и прямых солнечных лучей.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Срок хранения наливного пола ЦЕМЕНТУМ при соблюдении правил ее транспортирования и хранения — не более 12 месяцев с даты изготовления. При хранении смеси в отрицательных температурах рекомендуется в течение 24 часов выдержать материал при комнатной температуре перед началом выполнения работ.

Наливной пол ЦЕМЕНТУМ поставляется в бумажных мешках по 20 кг, которые укладываются на паллеты весом 1,44 тонны (72 мешка). Паллеты герметично и плотно обтянуты пленкой стрейч-худ для защиты сухой смеси от влаги. Погрузку и выгрузку тарированной сухой смеси производить под навесом. Тарированную сухую смесь хранить в сухих помещениях на паллетах или досках на расстоянии 50 см от внешних стен, не допуская ее увлажнения и нарушения целостности упаковки.



Подробнее о продукте:

<https://cementum.ru/catalog/nalivnoy-pol/>